

Ipe Vlonderhout

Prime/FAS

Kenmerken	Zichtzijde plank
Knopen	In principe kwastvrij, af en toe kleine vaste kwasten toegelaten, tot een maximum van 3cm
Scheuren	Droogtescheuren : Tot 1 mm toegestaan Kopscheuren : Tot 5cm lengte en 2mm breedte toegestaan Oppervlaktescheuren : Ten minste 90% van de planken moet scheurvrij zijn, max.10% van de planken mag geïsoleerde scheuren hebben tot een maximum van 0,2m
Kromming	1% kromming in de lengte toegestaan
Insectenschade	Min. 95% van de planken moet vrij zijn van pinholes of PHND
Stapellatmarkeringen	Min. 97% moet vrij zijn van stapellatmarkeringen
Gezond spinhout	Niet toegelaten
Schors/waan	Niet toegelaten
Textuur	onbeperkt toegestaan, houtbeeld met glansstrepen veroorzaakt door afwisselende rotatiegroei
Draadverloop	toelaatbaar
Mineralen	toegestaan (typisch voor hout)
Kleurverschillen	toelaatbaar, krijgt zijn natuurlijke kleur door de invloed van UV-straling en zuurstof. Vers geschaafd kunnen er sterkere kleurverschillen zijn, die na enige tijd grotendeels uitvlakken
De hierboven genoemde eisen hebben betrekking op de zichtzijde van de planken op moment van levering. Om onvermijdbare sorteringstoleranties en sorteringfouten toe te staan, mag ongeveer 5 - 10% van de planken in een bundel of een lot afwijkingen hebben.	
Onder- en onderliggende kanten van de plank	
Alle kenmerken zonder beperking in grootte en hoeveelheid zijn toegestaan, zolang dit de duurzaamheid van de plank niet beïnvloedt	
Schaafresultaat	Ruwe vlekken aan de onderzijde en aan de randen zijn toegestaan, op voorwaarde dat ze de zichtbare kant niet aantasten